

Más color. Pura ecología.

eco  KLiNKer



CERAMICA PiERA • CERAMICA PiEROLA

CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE

PiERA 
ECO • CERAMICA



Gracias a su cocción con biogás, los productos de Piera

Los únicos Klin





Eco Cerámica son respetuosos con el medio ambiente

kers ecológicos

Eco Klinkers de Piera Eco Cerámica

Conozca los Eco Klinkers de Piera Eco Cerámica: los clásicos **Rojo, Gris y Marrón**, el nuevo **Tundra** y los tres que conforman nuestra **Serie Italiana: Venecia, Siena y Padua**.

Ladrillos que conjugan a la perfección técnica, belleza y sostenibilidad. Técnica por ser un producto inalterable e imperecedero con mínima absorción de agua y alta resistencia a la compresión. Belleza gracias a sus modernos e innovadores colores. Y sostenibilidad gracias a la utilización de biogás, fuente de energía limpia respetuosa con el medio ambiente.

Ladrillos cerámicos ecológicos, fabricados a partir de arcillas especiales y cocidos a alta temperatura que dan como resultado:

- ▶ Un material con una absorción de agua por debajo del 6 %
- ▶ Una densidad superior a 2.000 kg/m³
- ▶ Una resistencia mínima a compresión de 400 daN/cm²
- ▶ Niveles de succión inferiores a los ladrillos tradicionales





ECO KLINKER DE PIERA ECO CERÁMICA

Técnica, Belleza
y Sostenibilidad





Ficha técnica Eco Klinkers



Rojo.




Gris.



Marrón.



Tundra.



Padua.



Siena.



Venecia.

Características técnicas de la pieza										
Klinker	Resistencia compresión (n/mm²)		Absorción %		Densidad absoluta (kg/m³)		Succión (kg/m² x min)		Expansión por humedad (mm/m)	
	Valor garantizado	Valor exigido Klinkers	Valor garantizado	Valor exigido Klinkers	Valor garantizado (+ 10 %)	Valor exigido Klinkers	Valor garantizado	Valor exigido Klinkers	Valor garantizado	Valor exigido Klinkers
ROJO / MARRÓN / GRIS	≥ 40	≥ 40	≤ 6	≤ 6	≥ 2.200	≥ 2.000	≤ 1	Declarado	≤ 0,5	Declarado
TUNDRA	≥ 40	≥ 40	≤ 6	≤ 6	≥ 2.200	≥ 2.000	≤ 0,5	Declarado	≤ 0,5	Declarado
VENECIA	≥ 40	≥ 40	≤ 6	≤ 6	≥ 2.200	≥ 2.000	≤ 0,5	Declarado	≤ 0,5	Declarado
SIENA	≥ 40	≥ 40	≤ 6	≤ 6	≥ 2.200	≥ 2.000	≤ 0,5	Declarado	≤ 0,5	Declarado
PADUA	≥ 40	≥ 40	≤ 6	≤ 6	≥ 2.200	≥ 2.000	≤ 0,5	Declarado	≤ 0,5	Declarado

Valores obtenidos					
Klinker	Resistencia compresión (n/mm²)	Absorción %	Densidad absoluta (kg/m³)	Succión (kg/m² x min)	Expansión por humedad (mm/m)
ROJO / MARRÓN / GRIS	Entre 52,4 y 60,9	Entre 4 y 5,8	Entre 2.175 y 2.258	Entre 0,14 y 0,7	Entre 0,17 y 0,27
TUNDRA	56,6	Entre 1 y 4,8	Entre 2.186 y 2.242	Entre 0,01 y 0,2	Entre 0,3 y 0,31
VENECIA	57,7	Entre 4,7 y 5,5	Entre 2.168 y 2.176	Entre 0,18 y 0,28	0,22
SIENA	Entre 57,7 y 58,3	Entre 3,3 y 4	Entre 2.194 y 2.225	Entre 0,1 y 0,15	Entre 0,21 y 0,24
PADUA	53,6	Entre 4,3 y 4,4	Entre 2.170 y 2.181	Entre 0,11 y 0,13	0,26



ROJO



GRIS



maRRón



TUNDRA



Padua



siena



venecia



Delegaciones comerciales

CENTRAL · DCPAL BARCELONA

Telf. 93 586 30 24
Fax 93 592 98 03
dcpal@dcpal.com

ÁLAVA

Sergio Urberuaga Musitu
Móvil 671 066 576
piera@urbetek.com

ALBACETE

Dámaso Martínez Milla
Móvil 695 672 674
Telf. 967 664 555
Fax 967 512 097
damasomilla@gmail.com

ALICANTE/MURCIA

Tejas y Ladrillos Otoniel S.L.
Móvil 670 86 09 51
607 40 02 74
Telf. 965 10 53 22
otoniel@otoniel.es

ANDALUCÍA

Francisco Domínguez Cano
Móvil 639 67 74 19
cisco-one@cisco-one.com

ARAGÓN

Miguel Angel Gonzalez Egocheaga
Móvil 616 449 862
gonzalezegocheaga@gmail.com

ASTURIAS

Raúl E. García Peláez
Móvil 606 29 92 31
Telf. 985 36 19 23

CANARIAS

Grupo CHMC
Telf. 922 782 134
Fax 922 782 134
ifc@grupochmc.com

CASTELLÓN/VALENCIA

Juan Manuel Martín Mateo
Móvil 638 034 566
jmamartin@gmail.com

MADRID/CASTILLA-LEÓN

Julio A. Manzano Legido
Móvil 610 874 465
jmanzano@brizogres.es

GUIPUZCOA/LA RIOJA NAVARRA/VIZCAIA

Iñaki Pascual Garcia
Móvil 660 976 181
ipamacon@terra.es