

CA 359 Adhesivo para la construcción

1. Descripción del producto

CA 359 es un adhesivo de contacto elaborado a base de policloropreno con disolvente.

2. Campos de aplicación

CA 359 está diseñado como adhesivo para una amplia variedad de materiales de construcción e instalaciones.

- Mampostería, yeso, hormigón, madera, metales, azulejos, PVC, poliéster, pintura.

Las típicas piezas a unir son las siguientes:

- Pegado de rodapiés (madera y PVC), listones, marcos de puertas y ventanas, paneles de madera, jambas, montantes, cornisas, revestimientos interiores...
- Cajas de registro, cajetines, enchufes eléctricos, cables de baja tensión (alarma, radio, TV, timbres)...
- Placas de poliuretano, perfiles, losetas aislantes, paneles sintéticos...
- Moquetas, fieltro, PVC...

3. Características del producto

- Preparado para usar, en botes de 310 ml.
- Excelente estabilidad de la adhesión y gran durabilidad.
- Resistente al agua.
- Resistente a temperaturas de -25°C a $+80^{\circ}\text{C}$.

4. Embalaje

- En cajas de cartón con 25 uds. en botes de aluminio. 25 x 310 ml.
 - CA 359 Art. Nr. 29910/7.
- Accesorio:
- Aplicador CB-200 P1 Art. Nr. 55205/9.

5. Datos técnicos

- 5.1. Producto
Adhesivo de contacto, es una pasta consistente de color crema.
- 5.2. Densidad
aprox.: $1,2 \text{ kg/dm}^3$
- 5.3. Resistencia al esfuerzo rasante
aprox.: $4,5 \text{ N/mm}^2$
- 5.4. Resistencia a la temperatura
 -25°C a 80°C
- 5.5. Endurecimiento
 - 5.5.1. Aplicación, unir inmediatamente las piezas a pegar.
 - 5.5.2. Evaporación del disolvente, después de 2 a 5 minutos.
 - 5.5.3. Tiempo abierto de 30 minutos a 20°C .
 - 5.5.4. Puesta en carga a las 48 horas a 20°C .

6. Datos de la aplicación

- 6.1. Limitaciones
No aplicar sobre polietileno o poliestireno expandido.
- 6.2. Pretratamiento de las piezas a pegar.
 - Las superficies deben estar limpias, secas y sin aceite o grasas.
 - Verificar que las superficies son capaces de soportar la carga correspondiente, prestar especial atención a las superficies pintadas.
- 6.3. Insertar el bote de CA 359 en el aplicador CB 200-P1, y cortar la boquilla con la abertura deseada.
 - Aplicar el adhesivo por puntos o por cordón sobre una de las dos piezas a unir.
 - Unir las piezas presionando, a fin de alcanzar una distribución homogénea en las superficies. A continuación, separarlas.
 - Esperar de 2 a 5 minutos antes de volver a unir las, permitiendo de tal forma que se evapore el disolvente.
 - Se pueden realizar ajustes en la colocación durante los 30 primeros minutos a $+20^{\circ}\text{C}$.
 - Si se quiere adherir placas cuyo peso sea superior a 8 kg/m^2 se deberá apuntalar.
 - Si se desea adherir placas de fibra, aplicar el CA 359 y unir presionando fuertemente sin esperar que se haya evaporado el disolvente.

7. Almacenaje

El adhesivo conserva sus propiedades en su envase original cerrado durante al menos 12 meses. Conservarlo en un lugar templado y seco, a una temperatura de -5 a $+25^{\circ}\text{C}$.

8. Medidas de seguridad

- Una vez endurecido totalmente (2 semanas), el adhesivo CA 359 es fisiológicamente inofensivo.
- Aplicar el CA 359 exclusivamente en lugares bien ventilados.
- Conservar alejado de toda fuente de ignición. No fumar.
- Los cartuchos vacíos pueden contener restos del producto, por ello no deben ser utilizados para ningún otro uso.

La información de esta hoja está de acuerdo con el estado actual de nuestras investigaciones. Cualquier conclusión o recomendación está hecha sin responsabilidad por nuestra parte. El comprador y el usuario deben hacer sus propias pruebas de nuestros productos, bajo sus condiciones específicas y las características requeridas.