



Línea para la madera

MADERLAK

ENDURECEDOR “NoA”

DESCRIPCIÓN

Solución de resinas de Isocianato. Endurecedor estándar para sistemas acrílicos y poliuretánicos no amarilleantes de media cubrición.

Datos Técnicos

Aspecto:	Líquido
Sólidos:	30 ± 1%
Viscosidad (Ford 4)	11 – 12 “
Caducidad:	3 meses
Color:	Incoloro
Densidad:	0,97 ± 0,01 gr/cc
Formas de suministro (litros)	12,5; 25; 200

MODO DE EMPLEO

FONDOS Y LACAS ASOCIADOS A ESTE CATALIZADOR:

Fondos: Fondo Acrílico incoloro 2C Acabados: Laca Acrílica Incolora (todos los Satinados) 2C
Laca Acrílica Blanca (todos los satinados) 2C

Limpieza del equipo utilizado para este producto: Usar nuestros Diluyentes de Limpieza Maderlak. Para mejorar la limpieza de las gomas y tuberías, utilizar nuestro Decapante líquido Maderlak

.

SEGURIDAD e HIGIENE

Ver fichas de Datos de Seguridad

Fecha Edición: Enero 2008

Industrias Titán, S. A.
Pol. Ind. Pratense, C/ 114 nº 21 -23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 797 494
Fax. 934 797 495

