



Línea para la madera
MADERLAK

FONDO INCOLORO "E" MADERLAK 132 1009

DESCRIPCIÓN

*Fondo de poliuretano incoloro en dos componentes, con un amplio campo de utilización.
Aplicación en interiores.
Viscosidad ajustada a la aplicación.
Buen lijado y transparencia.
Facilidad para la aplicación aerográfica.
Secado rápido.
Buen comportamiento al repintado.*

CAMPOS DE APLICACIÓN

Como fondo incoloro en:
la *Profesionales: Cuando se requiera un sistema de rápido secado en el que se nos mantenga el aspecto natural de*
madera.
Madera nueva: En general en el barnizado de puertas, muebles, muebles auxiliares y sobre cualquier forma en la
que se nos pueda presentar la madera, maciza, contrachapada, chapada, etc.
elemento *Bricolaje y manualidades de madera: Piezas macizas, chapadas y contrachapadas y en general cualquier*
decorativo en madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Satinado-mate
Color: Incoloro.
Peso específico: 0'95 Kgs/lit
Volumen sólidos: 35 %
Punto de inflamación: BASE 9'9 °C ENDURECEDOR 10'8 °C SETA. FLASH Copa Cerrada
Rendimiento teórico: 4 a 5 m²/lt. por capa
Secaje: *Al tacto:* *Manipulable:*
a 15 °C: *15'-20'* *2 - 4 horas*
a 23°C: *8'* *1 - 3 horas*
Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas
(a 23°C) Máximo: previo lijado, indefinido
Vida de la mezcla: de 3 a 5 horas, (dependiendo de la temperatura ambiental).
(pasado éste período, aunque parezca estar en buenas condiciones, desecharla).
Caducidad del Endurecedor: Hasta 6 meses en el envase original y cerrado (18 °C - 25 °C)

En envases de : 25 litros, 5 litros.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: La superficie a barnizar deberá estar limpia de polvo, grasa y aceite. Sin restos de humedad y con un lijado previo.

Restauración y mantenimiento: Antes de proceder al repintado deberá lijarse una parte de la superficie, aplicando en ella el Fondo Incoloro "E", observando el correcto comportamiento del barniz antiguo, si se produce cualquier tipo de anomalía, eliminar totalmente el barniz antiguo y aplicar como en superficies nuevas. Evitar el uso de aditivos antisilicona en las capas de fondo, puede provocar problemas de adherencia.

MODO DE EMPLEO

Proporción de mezcla: **FONDO:** 2 partes **ENDURECEDOR:** 1 parte del Endurecedor "E" Maderlak 155 1554
Dejar reposar 10 - 15 minutos antes de utilizar la mezcla.

Método de aplicación:	Paletina	Pistola Aerográfica
Dilución orientativa:	10 %	Máxima 5 %
Diluyente:	Antivelo Retardante Maderlak 15B 0003	Poliuretano "E" Maderlak 15A 0003
Diámetro boquilla:	1'7 m/m.	
Presión en boquilla:	2'5 - 3 atm.	
Espesor recomendado:	150 - 300 micras húmedas (por capa)	

Limpieza de equipos: Disolvente Limpieza Maderlak 156 0003

Condiciones de aplicación: De acuerdo con la práctica habitual de un buen barnizado. Si se aplica por debajo de los 13°C o superando los 30°C puede verse afectado el conjunto de características reseñadas en la presente ficha técnica.
No sobrepasar las 12 horas en el repintado desde el último lijado realizado.

Observaciones: * - Remover correctamente el envase antes de su uso.
* - Evitar las pasadas manuales repetitivas, material de rápido secado.
* - No emplear utensilios humedecidos con agua.
* - El Endurecedor es un producto caducable, sus envases una vez abiertos deben consumirse lo antes posible.
* - Las recomendaciones indicadas han sido valoradas según nuestra experiencia, pero ante la gran variedad

de

maderas, condiciones ambientales y de aplicación, se pueden producir resultados finales diversos.

SEGURIDAD

Producto inflamable, en espacios cerrados debe aplicarse con la ventilación adecuada. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Evítense el contacto con los ojos. En caso de ventilación insuficiente usar protección respiratoria adecuada. Consultar las normas de seguridad en cada envase antes de su uso.

FECHA de EDICIÓN: Julio 2.006

Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Fax: +34 934 797 495

R. Fonte Cova - Ap. 2020
4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
Fax: +351 229 813 084

www.titanlux.com

