



REVESTIMIENTO IMPERMEABLE H21

Exteriores. Mate
COD. H21

DESCRIPCION

Revestimiento para la protección de fachadas de edificios en los que se desee tener una correcta impermeabilización.

Hidrófugo con total permeabilidad al vapor de agua y de gran durabilidad. Con efecto antimoho y una buena penetración en el soporte.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Silicona
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,44 - 1,50kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 h.
Diluyente:	Agua
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	4 - 6 m ² /l
Volumen Sólidos:	37,5 - 39,5 %
Frase COV:	2.004/42IIA (c) (75/40) Máx. COVs 39 g/l.
En envases de:	4l y 750ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: en superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fondo Fijador H10.

Superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.