



IMPRIMACION DE ALUMINIO

COD. 07X

DESCRIPCION

Imprimación de resina sintética modificada de secado rápido, con alto contenido en escamas de aluminio, altamente impermeable al agua, especialmente en inmersión.

CAMPOS DE APLICACION

Como capa uniformizante e impermeabilizante de patentes viejas, permitiendo la aplicación de nuevas patentes sin problemas de repintado, así como capa de enlace entre capas de Imprimación Epoxi y productos de un componente, para asegurar la adherencia de estos últimos

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Mate sedoso
Color:	Plateado
Densidad:	1,05 - 1,10kg. /l
Secado a 23°C 60% HR:	15 - 20 minutos
Repintado:	4 horas, para vinílicas 24 horas
Aplicación:	Brocha y Rodillo Pistola
Dilución:	0 - 5 % 10 - 15%
Diluyente:	Diluyente Titán Yate
Condiciones de aplicación, < 80% HR:	15 - 40 °C
Limpieza Utensilios:	Diluyente Titán Yate
Rendimiento:	6 - 10 m ² /l (35 - 60µ secas)
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	27 °C
Volumen Sólidos:	37 - 39 %
En envases de:	4 l.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

Obra viva:

Superficies preparadas con Imprimación Epoxi: aplicar Imprimación de Aluminio antes de transcurridas 24 horas de la última capa de Imprimación Epoxi. Caso de sobrepasar este periodo de tiempo se deberá lija la Imprimación Epoxi para asegurar un buen anclaje. Acabar con dos capas de Patente.

Impermeabilización de patentes viejas o de naturaleza desconocida: aplicar directamente 1 capa de Imprimación de Aluminio y acabar con 2 capas de Patente.

Madera (superestructura): aplicar 1 mano diluida de Imprimación Epoxi o 1 mano de Imprimación de Aluminio con una dilución del 15%. Aplicar 2 capas más de Imprimación de Aluminio y acabar con Esmalte Pesqueros.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori