



SELLADORA AL AGUA
Interior - Exterior
COD. 145

A - 18

DESCRIPCION

Imprimación blanca en base agua para superficies porosas de yeso y madera. Buena penetración, adherencia y propiedades de sellado de las superficies, evitando rechupados de los acabados. Es de fácil aplicación y lijado. Por su naturaleza acuosa, es de bajo olor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Uretanada
Color:	Blanco
Densidad:	1,35 - 1,39 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	2 - 3 horas
Lijado y repintado:	A partir de 6 horas
Repintado:	6 h
Dilución y Limpieza Utensilios:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	8 - 10 m ² /l
Volumen Sólidos:	40,5 - 41,5%
Frase COV:	2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV's 29g/l.
En envases de:	10l y 4l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Limpiar la superficie a pintar, eliminando el polvillo o las pinturas con mala adherencia.

Superficies no pintadas:

Yeso: una vez alisado (lijado) y limpio, aplicar directamente Selladora al Agua Titán. Si el acabado ha de ser de color, se puede teñir la Selladora con Tinte Universal Titán, con lo que, en la mayoría de los casos, se necesita una sola capa de producto final.

Sobre yeso muerto (pulverulento), aplicar antes de la Selladora al Agua Titán, una capa de Fijador al Agua A16.

Madera: aplicar directamente la Selladora sin diluir. Facilita el lijado, eliminando el "repelo" característico de las maderas muy blandas y porosas. Antes de aplicar la Selladora, se recomienda proteger la madera de humedades, mohos y pudrición, tratándola previamente con Titanxyl Protección Total.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Aviãso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.