



SELLADORA SINTÉTICA IMPRIMOL

Interior - Exterior

COD. 142

D - 12

DESCRIPCION

Interiores y Exteriores. Buena penetración y adherencia. Fácil lijado. Adecuada preparación para superficies porosas no alcalinas (yeso, etc.), así como para la madera. Sella y uniformiza las superficies porosas, evitando rechupados en el acabado final.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco
Densidad:	1,55 - 1,65 kg./l
Secado a 23°C 60% HR:	2 - 4 horas
Repintado:	12 - 24 horas
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	8 - 11 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	46 °C
Volumen Sólidos:	57 - 59 %
Frase COV:	2.004/42IIA (g)(450/350) Máx. COV's 350 g/l.
En envases de:	4l y 10l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

Superficies no pintadas:

Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Aplicar 1 mano de Selladora D12. Lijar y eliminar el polvo. Aplicar una segunda mano de Selladora D12 para conseguir una superficie uniforme, lijando suavemente. Acabar con el esmalte de acabado.

Exteriores: proteger la madera aplicando previamente Protector Titán o Titanxyl Protección Total, según necesidades.

Superficies porosas no alcalinas (yeso...): aplicar directamente Selladora D12, caso de que la superficies sea pulverulenta, aplicar antes una capa de Fondo Fijador D13. Si el acabado ha de ser de color, teñir con Tinte Universal Titán, siendo suficiente en la mayoría de los casos, una sola capa de producto final. Entre las 12 - 24 horas, plastecer con masillas

sintéticas los defectos, dejando secar 8 - 12 horas; repasar luego con la misma Selladora D12. Dejar secar a fondo (24 - 48 horas) antes de aplicar la pintura de acabado.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

