



TITANIT DECORACION

Interiores. Mate
COD. 029

DESCRIPCION

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Estirenada
Color:	Blanco y Crema
Acabado:	Mate
Densidad:	1,50 - 1,56kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	20 - 40 minutos
Repintado:	6 - 8 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo
Rendimiento:	9 - 11m ² /l
Volumen Sólidos:	40 - 41%
Frase COV:	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's 29g/l.
En envases de:	20l, 15l, 10l, 5l(*), 4l y 750ml

(*) cubeta aplicadora

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODOS DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies nuevas: aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir. Para homogeneizar porosidad y obtener un mejor acabado es recomendable aplicar una primera capa de Selladora al agua Titan.

Superficies pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado. Diluir la primera capa con 10-15 % de agua, aplicando después la segunda tal cual.

Superficies pintadas en mal estado:

Sanear todas las zonas afectadas eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Una vez secas y consistentes, proceder como en superficies no pintadas.

Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, es necesario aplicar previamente Fijador al agua Hidrolin o Selladora al agua Titán. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.