



TITANLAK ALTO BRILLO. ESMALTE LACA POLIURETANO

**Interior - Exterior. Brillante
COD. 051**

DESCRIPCION

Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, especial para laca y esmaltar. De fácil aplicación obteniendo acabados brillantes de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. Resistente a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable.

CAMPOS DE APLICACION

Exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies de madera, metálicas (muebles, estanterías, puertas, ventanas, radiadores, etc.)

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica uretanada altos sólidos
Aspecto:	Brillante
Color:	Blanco
Densidad:	1,19 - 1,21 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 5 horas
Repintado a 23°C 60% HR:	18 - 24 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos, Aguarrás Puro o Aguarrás Mineral Titán.
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	12 - 14 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	40 - 41 °C
Volumen Sólidos:	62 - 64 %
Frase COV:	2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COV's 300 g/l.
En envases de:	4 l , 1 l, 500ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales:

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

A temperaturas del soporte inferiores a 10°C y con rendimientos bajos el tiempo de repintado se alarga. Comprobar que el secado es correcto antes de repintar.

Superficies no preparadas:

Madera: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Protector Titán, Selladora Titán o Preparación Multiusos según necesidades.

Hierro: Minio Sintético Titanlux, Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán ó Preparación Multiusos. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Titanlak Alto Brillo.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Titanlak Alto Brillo.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Titanlak Alto Brillo.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

