



TITANLAK. ESMALTE LACA POLIURETANO

Interior - Exterior. Satinado

COD. 011

DESCRIPCION

Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, especial para laca y esmaltar. De fácil aplicación obteniendo acabados satinados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. Resistente a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable.

CAMPOS DE APLICACION

Exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies de madera, metálicas (muebles, estanterías, puertas, ventanas, radiadores, etc.)

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica uretanada altos sólidos		
Aspecto:	Satinado		
Color:	Blanco	Negro	Colores
Densidad:	1,60 - 1,65 kg /l	1,35 - 1,40 kg/l	1,36 - 1,50kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 5 horas		
Repintado 23°C 60% HR:	18 - 24 horas		
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral.		
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola		
Rendimiento:	12 - 14 m ² /l		
Punto de Inflamación,			
Seta Flash copa cerrada:	40 - 41 °C		
Volumen Sólidos:	60 - 63 %		
Frase COV:	2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COV's 300 g/l.		
En envases de:	4 l , 2,5 l*, 750ml, 375ml, 125ml.		

* Solo blanco

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales:

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Si en una aplicación determinada se desea modificar el grado de satinado de nuestro Esmalte Laca Titanlak recomendamos mezclarlo con Esmalte Titanlux Mate o Brillante según necesidades.

Para aplicaciones al exterior, no aconsejamos las mezclas con el Esmalte Titanlux Mate.

A temperaturas del soporte inferiores a 10°C y con rendimientos bajos el tiempo de repintado se alarga. Comprobar que el secado es correcto antes de repintar.

IMPORTANTE: alcanza su grado definitivo de satinado a los 3 días aproximadamente, dependiendo de la temperatura ambiente (contiene menos disolventes).

Superficies no preparadas:

Madera: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Protector Titán, Selladora Titán o Preparación Multiusos según necesidades.

Hierro: Minio Sintético Titanlux, Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán ó Preparación Multiusos. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Titanlak Esmalte Laca de Poliuretano.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Titanlak Esmalte Laca de Poliuretano.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Titanlak Esmalte Laca de Poliuretano.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

