



TITANLUX ANTIÓXIDO
Esmalte Crema de Poliuretano
Interior - Exterior. Brillante
COD. 010

DESCRIPCION

Esmalte poliuretano con pigmento anticorrosivo no tóxico. Fácil de aplicar y de secado rápido. Gran dureza y resistencia al amarillamiento. De tipo tixotrópico - cremoso, no gotea. Buen brillo y aplanamiento. Muy bajo contenido en disolventes aromáticos.

CAMPOS DE APLICACION

Exteriores e interiores. Ideal para rejas, ventanas, persianas, molduras, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica uretanada tixotrópica		
Aspecto:	Brillante		
Color:	Blanco	Negro	Colores
Densidad:	1,12 - 1,18 kg /l	0,93 - 0,96 kg/l	0,97 - 1,13kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 5 horas		
Repintado:	18 - 24 horas		
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Mineral Titán o Disolvente Sin Olor		
Aplicación:	Brocha		
Rendimiento:	10 - 12 m ² /l		
Punto de Inflamación,			
Seta Flash copa cerrada:	47 °C		
Volumen Sólidos:	42 - 44 %		
Frase COV:	2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COV's 450 g/l.		
En envases de:	750ml y 250ml		

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

No remover ni diluir.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superficies no pintadas:

Hierro y acero: aplicar directamente una capa abundante, previo desoxidado con cepillo de púas. Si se desea mayor duración antioxidante, se puede aplicar previamente Minio Sintético Titanlux, Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán o Preparación Multiusos.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Esmalte Antióxido Titanlux.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Esmalte Antióxido Titanlux.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Esmalte Antióxido Titanlux.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.