



BARNIZ TINTE TITANLUX . Crema de Poliuretano

Interior - Exterior

Brillante COD. 041

Satinado COD. 040

DESCRIPCION

Barniz Tinte sintético tixotrópico de altos sólidos para madera, lavable, duro y elástico. Formulado con pigmentos transparentes que actúan como filtro ultravioleta mejorando la resistencia al exterior. No descuelga ni gotea. Muy bajo olor.

CAMPOS DE APLICACION

Interiores y exteriores. Para teñir, barnizar, ennoblecer, restaurar y embellecer toda clase de construcciones de madera: muebles, puertas, armarios, etc., especialmente superficies verticales y techos.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica modificada de altos sólidos tixotrópica	
Aspecto:	Brillante y Satinado	
Color:	Incoloro y colores*	
Densidad:	0,90 - 0,95kg/l	
Secado a 23°C 60% HR:	Brillante: 4 - 6 horas	Satinado. 3 - 5 horas
Repintado:	18 - 24 horas	
Aplicación:	Brocha	
Rendimiento:	11 - 15 m ² /l	
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral	
Punto de Inflamación,		
Seta Flash copa cerrada:	40°C	
Volumen Sólidos:	49 - 51%	
Frase COV:	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV's 400 g/l.	
En envases de:	750ml y 250ml	

*Solo en acabado satinado

MODO DE EMPLEO

No remover ni diluir. Aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas. Lijar suavemente entre capa y capa.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera no barnizada: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resina o secreciones de resina y matar cantos vivos. Cuanto más porosa y absorbente sea la madera, más resaltarán sus vetas y color será más intenso al aplicar el Barniz Tinte Titanlux . Si se quieren disminuir contrastes y obtener tonalidades más suaves y uniformes,

aplicar una primera capa de Barniz Tinte Incoloro. Se obtienen tonalidades más oscuras dando otra capa del mismo color ya aplicado

En interiores: si con la primera capa se ha obtenido la tonalidad deseada y se desea un acabado más brillante, aplicar una capa de Barniz Tinte Incoloro.

En exteriores: aplicar una primera mano de Protector Titán y acabar con 2 o 3 manos de Barniz Tinte Titanlux Colores. Si con la primera capa se ha obtenido la tonalidad deseada, aplicar 1 o 2 capas más de un color menos intenso al elegido, con ello conseguimos mayor resistencia a la intemperie que si aplicáramos el barniz tinte incoloro.

Madera barnizada en buen estado: lavar lijar suavemente y aplicar directamente Barniz Tinte Titanlux. Si se desea realzar la veta, se deberán eliminar todas las capas de barniz, mediante lijado o cepillado, hasta llegar a la madera. En trabajos de mantenimiento, para no obtener tonalidades mucho más oscuras de la deseada, se deberá elegir un color de la gama Barniz Tinte Titanlux menos intenso del deseado.

Madera barnizada en mal estado: eliminar los barnices frágiles o resinosos y proceder como en madera no barnizada.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

