



UNILAK. Esmalte Laca Universal

Interiores - Exteriores. Satinado

COD. 03F

DESCRIPCION

Esmalte laca satinado al agua, multiaherente, de muy fácil aplicación sobre toda clase de superficies. Por su gran adherencia y elasticidad, se adapta a todo tipo de materiales creando una película que protege de la humedad y de los agentes externos. Posee un buen poder de cubrición y una buena resistencia a los roces y al lavado. Efecto antimoho.

Se adhiere en superficies de: madera, corcho, cinc, acero imprimado, cobre, latón, fibrocemento, ladrillo, piedra, hormigón, yeso, revocos, cerámica porosa, porexpan, PVC rígido, metacrilato, tejidos con fibras sintéticas y de algodón, lona, etc. Dada la gran variedad de materiales, es muy aconsejable realizar una prueba previa.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Muy apropiado para pintar: paredes y puertas de cocinas y cuartos de baño, muebles y sillas de interiores, mesas y sillas de PVC de exteriores, tuberías de PVC rígido en interiores y exteriores, estructuras de acero en exteriores convenientemente imprimadas e idóneo para la rotulación de carteles de exteriores.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Blanco y colores
Acabado:	Satinado
Densidad:	Blanco: 1,26 - 1,29 kg/l Colores: 1,08 - 1,32 kg/l
Secado, 23°C 60% HR:	1 - 2 horas
Repintado:	6 - 12 horas
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan ó Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	8 - 12 m ² /l
Volumen Sólidos:	Blanco: 38,5 - 39,5 % Colores: 33,5 - 39,5 %
Frase COV:	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COVs 128 g/l.
En envases de:	4l, 750ml y 375ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superficies no pintadas:

Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Titanxyl Fondo al Agua ó Selladora Titán según necesidades.

Hierro: aplicar Imprimación Sintética Ecológica. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de imprimación. En interiores, una capa será suficiente.

Cerámica porosa, PVC rígido, porexpan, metacrilato, cobre, latón y corcho: aplicar directamente una o dos capas de Unilak.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Unilak en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Unilak en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Unilak.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.